



เบเยอร์ ซีเลือบเงากระเบื้อง ชินโนเท็กซ์

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับเคลือบกระเบื้อง : สูตรคงทนพิเศษ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ชินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง ผลิตจากสารอะคริลิกคุณภาพสูงที่มีความคงทนเป็นพิเศษ ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาง่าย ใต้อุณหภูมิสูง และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวย * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * ทนทานต่อน้ำ และสภาพภูมิอากาศได้ดี * ทนทานต่อการขัดถู สามารถขัดล้าง ทำความสะอาดได้		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ชินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง เหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวปูน คอนกรีต งานก่ออิฐอาคารขนาด 1-2 ชั้น คอนโดมีเนียม โรงงาน พื้นสนามเทนนิส กระเบื้องหลังคา พื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการใช้	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	0	0	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามกฎกระทรวง)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา * เวลาคงตัว : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ชินโนเท็กซ์ ซีเลือบเงากระเบื้อง" * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความทนทานต่อ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) * แห้งสัมผัสได้ : 10 - 30 นาที * แห้งก่อนทา : มากกว่า 2 ชั่วโมง * แห้งใช้งานได้ : 2 - 4 ชั่วโมง * อุณหภูมิ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * กั้นแอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ ผสมน้ำสะอาด 0 - 10% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 5 - 15% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm : สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 5 - 15%		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ ไนโตรค็อกซ์ เบอร์ 3600 : พูนที่มียอดแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ชินโนเท็กซ์ ซีเลือบเงากระเบื้อง ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ * รองพื้น และ สีทับหน้า : เบเยอร์ ชินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * รองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ บี-11090 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ชินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวกระเบื้องหลังคา และ สนามเทนนิส * รองพื้น และ สีทับหน้า : เบเยอร์ ชินโนเท็กซ์ สีน้ำอะคริลิกเคลือบเงากระเบื้อง จำนวน 2 - 3 เที่ยว		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า