



เบเยอร์ ยูนิมา เบอร์ ยู-808

วาร์นิชชนิดเงาใส สำหรับไม้ภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ยูนิมา เบอร์ ยู-808 คือวาร์นิชชนิดเงาใสสูตรพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อการปกป้อง ตกแต่งสำหรับพื้นผิวไม้ชนิดต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ต้องการเน้นความสวยงามตามธรรมชาติของเนื้อไม้ ไม้ฟิล์มใสเรียบเงางาม ทาง่าย แห้งเร็ว มีความยืดหยุ่นสูงและแข็งล้าทำความสะอาดได้ง่าย ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
คุณสมบัติสำคัญ-	* ทนทานต่อสารเคมี น้ำ ความชื้น สภาพภูมิอากาศ * ป้องกันเชื้อรา * ฟิล์มด้านเรียบ เน้นลายไม้ ให้แลดูสวยงามตามธรรมชาติ * ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก		
คุณสมบัติการใช้งาน	* เฟอร์นิเจอร์ไม้ * โต๊ะและเก้าอี้ไม้	* รั้ว ประตู และพื้นไม้ * งานไม้ทั่วไป	
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)		0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)		0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามกฎกระทรวง) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)		40	45
เนื่องจากการขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิว ชนิดของไม้ ความเป็นรูปทรงและการดูดซึมของไม้			
คุณสมบัติทางกายภาพ			
* ประเภทของสี	: วาร์นิช		
* ลักษณะฟิล์มสี	: เงา		
* เกรดสี	: ใส		
* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: 70 - 82		
* ความถ่วงจำเพาะ	: 0.95 - 1.05		
* เนื้อสีโดยปริมาตร	: 30%		
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)			
แห้งสัมผัสได้	: 1 - 2 ชั่วโมง		
เวลาแห้งก่อนทากับ	: 3 - 5 ชั่วโมง		
เวลาแห้งใช้งานได้	: 1 วัน		
* จุดควบไ	: มากกว่า 23 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน			
* อุปกรณ์	: แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น		
* กิบนอร์	: เบเยอร์ กิบนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199		
* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน	: พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 - 18 % โดยน้ำหนัก		
* ข้อแนะนำ	: ถ้าไม่มียาง ควรจัดวางไม้ให้ออกให้หมดก่อน : ทิ้งให้พื้นผิวไม้แห้งสนิท อย่างน้อย 12 - 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับสภาพและความชื้นในอากาศ) : ควรทาตามแนวยาวของไม้ ไม่ควรทากว้างเสียไม้ : ไม่ควรทาก่อนหรือหลังฝนตก หรือช่วงที่อากาศชื้นผิดปกติ : สำหรับไม้ภายนอกควรทา วาร์นิช เบเยอร์ ยูนิมา เบอร์ ยู-808 จำนวน 2 - 3 เที่ยว เพื่อการปกป้องที่ดี		
ระบบการทาสี			
* การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง : ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยา ให้ทำความสะอาดโดยการขัดพื้นและคราบไขมัน : ไม้ใหม่ทาก่อนการใช้งานให้ใช้น้ำมันผสมเบเยอร์ กิบนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 เช็ดให้สะอาด : บริเวณที่มีความชื้น หรืองานไม้ที่อยู่บริเวณชายทะเล ควรใช้ตะปูหรือตะปูสแตนเลส : สำหรับไม้เนื้อแข็ง จะต้องขัดด้วยกระดาษทรายความละเอียด 80 - 100 ก่อนเพื่อเป็นการเปิดร่องเส้นให้วาร์นิช เบเยอร์ ยูนิมา เบอร์ ยู-808 ได้ซึมลงปกรัณษาเนื้อไม้ยิ่งขึ้น : ไม้เก่าที่เคยเคลือบ ต้องล้างทำความสะอาด และขัดบริเวณที่มีสารเคลือบเหลืออยู่ก่อนให้หมดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : ควรปิดภาชนะให้สนิท เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน และส่วนที่เหลือควรจะใช้ให้หมดในคราวเดียว		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า