

เบเยอร์ ยูนีเทน เบอร์ บี-5000 ชนิดสีโปร่งแสง

ระบบสี่โพลีอูรีเทนระบบ 2 ส่วนผสม : สำหรับงานทั่วไปสูตรคงทนพิเศษ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000 ชนิดสีโปร่งแสง เป็นสีระบบโพสิยูรีเทน 2 ส่วนผสม สำหรับงานปรับสภาพสีไม้ คุณภาพสูงที่มีความคงทนเป็นพิเศษ ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและตะกั่ว		
คุณสมบัติสำคัญ	* ผลิตภัณฑ์โพสิยูรีเทนคุณภาพสูง * ความเงาและความคงทนสูง * ทนต่อสารเคมี กรด ด่าง และความร้อนได้ดี * แห้งเร็วใช้งานสะดวก * ทนทานต่อการขีดขีดและแรงกระแทก * โปร่งแสงเห็นลายไม้ * ทำความสะอาดง่าย		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000 ชนิดสีโปร่งแสง สำหรับงานไม้ภายใน เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ ไม้โศ ไบรอน ไบรอน เฟอโรนเจอร์		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) * ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เกยว)	35	37	0
	0	0	0
	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี * ลักษณะฟิล์มสี * เวลาคงตัว * ความทนทานต่อแสง * เนื้อสีโดยปริมาตร * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ เวลาแห้งก่อนทา เวลาแห้งใช้งานได้ เวลาแห้งอย่างสมบูรณ์ * ระยะเวลาสภาพหลังผสม * จุดควบไ : สีระบบโพสิยูรีเทน 2 ส่วนผสม : เนา : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ยูนิเทน คลาสสิก" : 0.94 - 1.05 : 39 - 41% : 20 - 30 นาที : 2 - 4 ชั่วโมง : 8 - 12 ชั่วโมง : 3 - 5 วัน : 1 - 2 ชั่วโมง (เวลาทดลองตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น) : 21 - 25 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ * การผสมก่อนใช้งาน * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : แปรง หรือเครื่องพ่น : พร้อมใช้โดยไม่ต้องผสมกับเนื้อสี หากต้องการผสมให้ใช้เบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 (ควรใช้คีนเนอร์เฉพาะเท่านั้น เนื่องจากคีนเนอร์ชนิดอื่นอาจไม่สามารถละลายเกิดเป็นก้อนได้) : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก : ฟิล์มสีไม่ควรสัมผัสกับน้ำมัน สารเคมี หรือแรงกดที่บ่งชี้ว่าสีจะแห้งตัวสมบูรณ์ : ผสมส่วน เอ และ ส่วน บี ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง (1 : 1) จนผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอประมาณ 10 นาทีก่อนใช้งาน : และไม่ควรผสมครั้งละปริมาณมาก จนไม่สามารถทำงานได้เสร็จภายในเวลาการทำงานที่กำหนด (Pot life) : อาจจำเป็นต้องมีการปรับความหนืดของเนื้อสีโดยการเติม เบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน อุณหภูมิ : อุปกรณ์การทำงานสี เป็นต้น : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : ผสมเบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 ปริมาณ 0 - 10% : ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2 มิลลิเมตร แรงดัน 3 - 4 atm : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง : ผสมเบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-50 ปริมาณ 0 - 10%		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว * ข้อควรระวัง * ระบบสี : พื้นผิวที่จะทำการอุดโป๊วต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000 สีโปร่งแสง ดีที่สุด : ห้าม รองพื้นด้วยแลคเกอร์ หรือ แลคเกอร์ โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดการลอก : ห้าม ใช้ฝุ่นสีและแลคเกอร์อื่น ๆ เพราะฝุ่นสีจะไปขวางกั้นการยึดเกาะระหว่าง เบเยอร์ โพสิยูรีเทน บี 5000 สีโปร่งแสง กับเนื้อไม้ : พื้นผิวไม้ * รองพื้น : เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ เบอร์ บี-2000 สำหรับพื้นผิวไม้ยาง หรือ : เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ เบอร์ บี-2400 สำหรับพื้นผิวไม้เปลี่ยน ฐานรอง : เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-5000/599 สำหรับพื้นผิวไม้เปลี่ยน ฐานรอง * กับพื้น : เบเยอร์ ยูนิเทน บี-5000 สีโปร่งแสง : ถ้าต้องการฟิล์มสีชนิดด้าน * กับพื้น : เบเยอร์ โพสิยูรีเทน บี-5000 เบอร์ 511 : การทาในแต่ละครั้งควรเคลือบด้วยกระดาษทรายทุกครั้งเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของระหว่างชั้นของผิวฟิล์ม จำนวน 1 เกยว จำนวน 2 - 3 เกยว จำนวน 1 - 2 เกยว		
การเก็บรักษา	: เก็บไว้ในที่แห้งประมาณ 1 ปี ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไวกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อยู่สดุดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: ควรระมัดระวังการระบายอากาศที่ดีจะทำให้เกิดการแห้งตัวที่สมบูรณ์ อุณหภูมิขณะทำงานไม่ต่ำกว่าหรือสูงเกินไป ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 90% : เก็บให้พ้นมือเด็ก : ระมัดระวังให้เข้าตา		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 2 ลิตร และ 7 ลิตร		