

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ คูล ซีเคลือบเงาสำหรับภายนอกและภายใน เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลคิเดเรซินชนิดพิเศษให้ความเงาสูง พรมพงสีชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีน้ำมันทั่วไป ช่วยลดอุณหภูมิบนพื้นผิวฟิล์มสีลงได้ถึง 14% มีความทนต่อสภาวะที่รุนแรงของภูมิประเทศในแถบเอเชีย ให้ความสดสวยของสีและความเงาตามยาวนานทั้งยังช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	-	-	-
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	-	-	-
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	-	-	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	: สีน้ำมัน : เงามาก : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ คูล ซีเคลือบเงาสำหรับภายนอกและภายใน" : - : 40 - 45 นาที : - : - : -		
* ประเภทของสี	: สีสัน		
* ลักษณะฟิล์มสี	: เงามาก		
* เวตสี	: ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ คูล ซีเคลือบเงาสำหรับภายนอกและภายใน"		
* เนื้อสีโดยปริมาตร	: -		
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: 40 - 45 นาที		
แห้งสัมผัสได้	: -		
เวลาแห้งก่อนทาทับ	: -		
เวลาแห้งใช้งานได้	: -		
* จุดควบไ	: -		
วิธีการใช้งาน	: แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น : เบเยอร์ กิบนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 เครื่องมือทาสีใช้งานทำความสะอาดกันที่ : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน : สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น พรมเบเยอร์ กิบนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ประมาณ ...%		
* อุปกรณ์	: แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น		
* การเจือจาง	: เบเยอร์ กิบนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 เครื่องมือทาสีใช้งานทำความสะอาดกันที่		
* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน	: พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก		
* การผสมก่อนการใช้งาน	: พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน		
ระบบการทาสี	: สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น พรมเบเยอร์ กิบนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ประมาณ ...%		
* การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคัวช เบอร์ 3600 : พ่นที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ซีเคลือบเงาสำหรับภายนอกและภายใน ดีที่สุด : พื้นผิวไม่ยังไมเคยกาศี * สรองพื้น : เบเยอร์ รองพื้นกันยางไม้ เบอร์ บี-2000 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ คูล สะท้อนความร้อน จำนวน 1 เที่ยว * สักกับหน้า : เบเยอร์ คูล ซีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวไมเคยกาศีมาแล้ว * ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบพอประมาณลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด * สรองพื้น : เบเยอร์ คูล สรองพื้นไม้กันเชื้อรา จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ คูล สะท้อนความร้อน จำนวน 1 เที่ยว * สักกับหน้า : เบเยอร์ คูล ซีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวเหล็กใหม่ * ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมและคราบน้ำมัน * สรองพื้น : เบเยอร์ คูล รองพื้นกันสนิม จำนวน 1 เที่ยว * สักกับหน้า : เบเยอร์ คูล ซีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว : พื้นผิวเหล็กเก่า * ลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดทำความสะอาดให้ปราศจากสนิมและคราบสกปรก * สรองพื้น : เบเยอร์ คูล รองพื้นกันสนิม จำนวน 1 เที่ยว * สักกับหน้า : เบเยอร์ คูล ซีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว : ถ้าต้องการประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนควรใช้สีการรองพื้น เบเยอร์ คูล เบอร์ ... แล้วทากับสีน้ำมันเบเยอร์คูลตามเทคนิคที่ต้องการ		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรงถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่าสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		