



คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา เป็นซีเคลือบเงาอัลติเรชั่นพิเศษ คุณภาพสูง ระดับซูเปอร์พรีเมียมให้ความเงางามและมีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มกว่าซีเคลือบเงาทั่วไป ซึ่งทาง เบเยอร์ เป็นบริษัทสายแรกและรายเดียว ในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์จาก บริษัทคูเปอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในการใช้เทคโนโลยีเพฟลอน (Teflon Surface Protector) ทำการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะ ให้ปราศจากฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก บนบานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของภูมิอากาศเขตร้อนโดยเฉพาะจึงให้ความคงทนยาวนาน ทาง่าย สัมผัสไม่ไคล้อยแม้ทาที่ฟิล์มสีหนากว่าปกติ พิเศษสุดด้วยเทคโนโลยี Less Odour Formula หรือคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา มีกลิ่นอ่อนกว่าซีน้ำมันทั่วไปถึง 30 เท่า จึงช่วยลดกลิ่นจากสารระเหยทั้งขณะทาและระหว่างที่รอสีแห้ง และช่วยระยะเวลาการกลับเข้าใช้งานในบริเวณที่ทาสีได้เร็วขึ้น ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม																
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * สูตรลดกลิ่นของสารระเหย * ลดการเกาะฝุ่นผงและคราบสกปรกจากมลภาวะบนผิวฟิล์ม * ลดการดูดซึมของรอยคราบสกปรกต่างๆ ในครัวเรือน * ลดการไหลย้อยของสี แม้ต้องทาฟิล์มหนากว่าปกติ * ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วย DuPont Ti-Pure Titanium Dioxide * ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด * ฟิล์มสีกันน้ำ ลดการเปื่อยขึ้นบนพื้นผิวโลหะและป้องกันปัญหาสนิมในระยะยาวได้ * ปกป้องคราบเขม่า น้ำมัน * ป้องกันฟิล์มสีหลุดลอก และไม่เปื้อนฝุ่นผง * เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย และทนทานต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม 																
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา สามารถใช้งานกับผนังปูน เพื่อติดขอบกันเปื้อน โครงสร้างเหล็ก รั้วราวบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่าง หรือวงกบไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำในบริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหารหรือสถานที่ที่ต้องการลดปริมาณกลิ่นของสารระเหยที่มารบกวน ผู้อยู่อาศัย																
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ไม่น้อยกว่า</th> <th>ไม่เกิน</th> <th>แนะนำ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</td> <td>50</td> <td>65</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ	* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0	* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0	* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50	65	0
	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ														
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0														
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0														
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50	65	0														
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำมัน * ลักษณะฟิล์มสี : เงา * เดคซี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา" * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : 53% * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาทับ : 8 - 10 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 8 - 10 ชั่วโมง * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส 																
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ กิโนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 * การผสมก่อนการใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น พผสมเบเยอร์ กิโนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ปริมาณ 0 - 5% * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : แรงดันเครื่องพ่น 120 - 150 atm * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ : แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm 																
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสีเดิมพ่นหรือหลุดลอก อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคยกาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสีเดิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอร์ 9119 * ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา ดีที่สุด พื้นผิวเหล็ก <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ บี-955 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวโลหะพ่นสี, กัลวาไนซ์ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นวอชไพรมเมอร์ เบอร์ บี-922 จำนวน 1 เที่ยว เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ บี-955 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวไม้ทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ บี-966 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา จำนวน 2 เที่ยว พื้นผิวไม้ทึบเนียน <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ บี-977 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา จำนวน 2 เที่ยว 																
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 																
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : กำจัดสีที่แข็งตัวที่ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 																
คำเตือน	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บให้พ้นมือเด็ก 																
มาตรฐานอ้างอิง	<ul style="list-style-type: none"> : - 																
ขนาดบรรจุ	<ul style="list-style-type: none"> : 1/4 แกลลอน และ 1แกลลอน 																

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มีนาคม 2554

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ ซิลด์ ซีเคลือบเงา

