

เบเยอร์แลคเกอร์ แชนดิ่ง ซิลเลอร์

ฟิล์มสีหนา แข็งเร็ว ขัดง่าย

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | <p>เป็นสีรองพื้นไม้ก่อนการทาหรือพ่นด้วยสีประเภทแลคเกอร์ เป็นสีรองพื้นที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส และเรซินสังเคราะห์เกรดพรีเมียม เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ว่างกับ ประตู หน้าต่าง ตู้และงานไม้ทุกประเภท</p> <p><i>ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว</i></p> | | |
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | <p>ขึ้นฟิล์มเร็ว ให้ฟิล์มสีหนา ประหยัดเวลา ฟิล์มสีโปร่งแสงพิเศษ โชน้ำยาไม่ชัดเจน แห้งเร็ว ขัดแต่งง่าย ยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสียึดหยุ่น ป้องกันการแตกถลอกของฟิล์มสี</p> | | |
| คุณสมบัติการใช้งาน | <p>สีรองพื้น ไม้เบเยอร์แลคเกอร์</p> | | |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม | <p>ไม่น้อยกว่า</p> | <p>ไม่เกิน</p> | <p>แนะนำ</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>0</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>0</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • ทาได้ตามเนื้อไม้(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน | <p>40</p> | <p>45</p> | <p>ปริมาณพื้นที่ที่ครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไม้ที่ทา</p> |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | <ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี • ลักษณะฟิล์มสี • เกรดสี • ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c • แห้งสัมผัสได้ • เวลาแห้งก่อนทาทับ • เวลาแห้งใช้งานได้ • จุดควบไฟ | | |
| วิธีการใช้งาน | <p>สีรองพื้น ไม้เบเยอร์แลคเกอร์ แชนดิ่ง ซิลเลอร์</p> <p>ใส โปร่งแสง โชน้ำยาไม่</p> <p>ใส โปร่งแสง โชน้ำยาไม่</p> <p>5-10 นาที</p> <p>30 นาที -1 ชั่วโมง</p> <p>1-2 ชั่วโมง</p> <p>-</p> | | |
| ระบบการทาสี | <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ • ทินเนอร์ • การผสมก่อนใช้งาน <p>ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง, หรือพ่น</p> <p>ทินเนอร์ M-77</p> <p>เจือจางด้วย Beger Thinner M-77 ก่อนการทา / พ่น</p> <p>(อัตราส่วน 1: 1 ถึง 2 โดยปริมาตร หรือ ตามความเหมาะสม)</p> | | |
| ระบบสี | <p>พื้นผิวไม้ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก</p> <p>สำหรับพื้นผิวเก่าที่เคยผ่านการขัด / เคลือบสีมาก่อน ถ้ามีการแตกตลอกของแผ่นฟิล์ม หรือเป็นสารเคลือบผิวชนิดอื่นๆ ให้ขัดผิวเคลือบออกให้หมด</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความสะอาด ไม้ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน และ ฝุ่นละอองต่างๆ • ถ้าไม่มีร่อง หรือ รูขนาดใหญ่ ควร ปล่อยให้แห้งปรับผิวไม้ให้เรียบร้อก่อน <p>ด้วย เบเยอร์วูดฟิลเลอร์ ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด</p> | | |
| การเก็บรักษา | <p>:ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</p> | | |
| มาตรฐานอ้างอิง | <p>: _</p> | | |
| ขนาดบรรจุ | <p>: 5 แกลลอน, 1 แกลลอน</p> | | |

