

### คุณลักษณะของข้อมูลผลิตภัณฑ์

เบเยอร์ รีสท์การ์ด เป็นสีแบบ 2 ส่วนผสม ที่ผลิตจากเรซินอีพ็อกซี่คุณภาพสูง ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งระบบสีรองพื้นและสีทับหน้า(ภายใน) โดยมีคุณสมบัติเด่นในด้านความทนทานสูง และสามารถปกป้องพื้นผิวจากการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เบเยอร์ รีสท์การ์ด เป็นสีรองพื้นกันสนิมที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก, สแตนเลส, อะลูมิเนียม, เหล็กชุบสังกะสี และสังกะสี

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ความทนต่อน้ำ            | ดีเยี่ยม |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดีมาก    |
| ความทนทานต่อตัวทำละลาย  | ดี       |
| ความทนทานต่อสารเคมี     | ดี       |
| ความยืดหยุ่น            | ดี       |

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| เวคสี                                  | ตามแคตตาล็อก หรือ เวนมาตรฐาน RAL                    |
| เนื้อสีโดยปริมาตร                      | 85 ± 2 เปอร์เซนต์                                   |
| จุดควบไ/                               | 39 ± 2 องศาเซลเซียส                                 |
| ลักษณะฟิล์มสี                          | กึ่งเงา                                             |
| อายุการใช้งานหลังผสม (30 องศาเซลเซียส) | 5 ชั่วโมง                                           |
| อายุการเก็บรักษา (25 องศาเซลเซียส)     | 24 เดือน ภายในภาชนะปิดสนิท                          |
| อัตราส่วนการผสมตามปริมาตร              | อัตราส่วน 4 : 1 (เอ ต่อ บี)                         |
| ความหนาฟิล์มแห้งที่แนะนำ               | 100-250 ไมครอน ขึ้นอยู่กับระบบ                      |
| พื้นผิว                                | เหล็ก, อลูมิเนียม, ซิงค์กลวไนซ์, สังกะสี และสแตนเลส |
| วิธีการใช้งาน                          | เครื่องพ่นสีธรรมดาและสูญญากาศ, แปรง, ลูกกลิ้ง       |

| อุณหภูมิพื้นผิว                 | 10 องศาเซลเซียส | 23 องศาเซลเซียส | 40 องศาเซลเซียส |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส              | 5 ชั่วโมง       | 4 ชั่วโมง       | 3 ชั่วโมง       |
| ระยะเวลาแห้งแข็ง                | 24 ชั่วโมง      | 12 ชั่วโมง      | 4 ชั่วโมง       |
| ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์             | 14 วัน          | 7 วัน           | 2 วัน           |
| ระยะเวลาแห้งทากับ (ไม่น้อยกว่า) | 48 ชั่วโมง      | 14 ชั่วโมง      | 5 ชั่วโมง       |
| ระยะเวลาแห้งทากับ (ไม่มากกว่า)  | เพิ่มเติม*      | เพิ่มเติม*      | เพิ่มเติม*      |

**หมายเหตุ :** \* กรุณาติดต่อแผนกบริการด้านเทคนิค เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม  
 ข้อมูลที่แสดงข้างต้นถือเป็นแนวทางเท่านั้น เวลาการแห้งก่อนทากับอาจสั้นหรือยาวกว่าขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์ม, การระบายอากาศ, ความชื้น, ระบบสีเดิม, และอุณหภูมิ ฯลฯ ระบบสีทั้งหมดสามารถอธิบายได้ในเอกสารข้อมูลระบบสีซึ่งสามารถรวมทั้งพารามิเตอร์และเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

### ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

| ความหนาฟิล์มสีและอัตราการปกคลุมพื้นผิว      | ไม่น้อยกว่า | แนะนำ | ไม่มากกว่า |
|---------------------------------------------|-------------|-------|------------|
| ความหนาของฟิล์มที่แห้ง (ไมครอน/ชั้นเคลือบ)  | 100         | 125   | 250        |
| ความหนาของฟิล์มที่เปียก (ไมครอน/ชั้นเคลือบ) | 120         | 150   | 295        |
| การปกคลุมพื้นผิวตามทฤษฎี (ตารางเมตร/ลิตร)   | 8.50        | 6.80  | 3.40       |
| การปกคลุมพื้นผิวตามทฤษฎี (ตารางเมตร/แกลลอน) | 25.50       | 20.40 | 10.20      |

### เงื่อนไขระหว่างการใช้งาน

- อุณหภูมิของพื้นผิวควรสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส และสูงกว่าจุดน้ำค้างของอากาศอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จะต้องวัดในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นผิวที่ใช้งาน ควรมีการระบายอากาศที่ดีในพื้นที่จำกัดเพื่อให้การแห้งเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
- ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 85 เปอร์เซนต์ ระหว่างการทาและการแห้งสมบูรณ์ การสัมผัสกับน้ำค้างหรือฝนในช่วงเวลาที่เร็วเกินไปอาจทำให้สีและความเงาเปลี่ยนแปลงได้

### การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

### ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : เมษายน 2568  
 หน้าที่ : 1 จาก 2

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                      |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ระบบสี                             | <b>พื้นผิวเหล็กภายนอก</b><br>สีรองพื้น : เบเยอร์ รีสท์การ์ด 1 ชั้น ความหนาของฟิล์มที่แห้ง 150 ไมครอน/ชั้น<br>สีทับหน้า : เบเยอร์ ดูราเทน 2 ชั้น ความหนาของฟิล์มที่แห้ง 50 ไมครอน/ชั้น<br><b>พื้นผิวเหล็กภายใน</b><br>สีรองพื้น และ สีทับหน้า : เบเยอร์ รีสท์การ์ด 2 ชั้น ความหนาของฟิล์มที่แห้ง 150 ไมครอน/ชั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                      |  |  |
| การเตรียมพื้นผิว                   | พื้นผิวทั้งหมดควรสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อน และควรได้รับการประเมินตามมาตรฐาน ISO 8504<br><b>เหล็กเปลือย</b> : ทำความสะอาดด้วยเครื่องมือไฟฟ้าตามมาตรฐานขั้นต่ำของ St3 ต้องไม่มีคราบสนิมจากการรีด (mill scale) ตามมาตรฐาน ISO 8501-1:2007 และการเตรียมพื้นผิวที่ดี (เช่น การพ่นทรายจนถึงระดับ Sa 2½) ทำให้มีประสิทธิภาพสูง<br><b>เหล็กที่ถูกพ่นหรือทาสีรองพื้น</b> : พื้นผิวสีรองพื้น และสีรองพื้นซีฟไพรมอร์ต้องแห้งสะอาด และไม่เกิดความเสียหาย<br><b>พื้นผิวที่เคลือบสีแล้ว</b> : พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง ไม่เสียหาย และเข้ากันได้กับรองพื้น สำหรับการบำรุงรักษา WJ3 (NACE No.5/SSPC-SP 12) ต้องทำความสะอาดเครื่องมือช่างหรือเครื่องมือไฟฟ้าตามตามมาตรฐานขั้นต่ำ ระดับ St2 สำหรับพื้นที่ที่มีสนิม<br><b>พื้นผิวอื่นๆ</b> : กรุณาติดต่อแผนกบริการด้านเทคนิค เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม |  |                                                                                      |  |  |
| อุปกรณ์ใช้เคลือบสี                 | ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ระบุไว้เป็นคำแนะนำทั่วไป และสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขในสถานที่ทำงานอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามที่ต้องการ<br><b>การพ่น</b> : แนะนำเครื่องพ่นสีธรรมดา หรือ เครื่องพ่นสีสูญญากาศ<br><b>แปรง</b> : แนะนำเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือ มุมอับ<br><b>ลูกกลิ้ง</b> : แนะนำเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือ มุมอับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                      |  |  |
| ข้อมูลสำหรับการพ่นด้วยระบบสูญญากาศ | <b>แรงดันหัวพ่น</b> : 12-15 เมกะปาสกาล (1800-2200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)<br><b>ขนาดหัวฉีด</b> : 0.38-0.44 มิลลิเมตร (15-17 thou)<br><b>ตัวกรอง</b> : ใช้กรองสะอาด เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                      |  |  |
| ข้อมูลการใช้งาน                    | <b>อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร</b> : ส่วนผสม เอ อัตรา 4 ส่วน กับ ส่วนผสม บี อัตรา 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน<br><b>ตัวทำละลาย/น้ำยาทำความสะอาด</b> : เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-68<br><b>เจือจางด้วยตัวทำละลาย</b> : 0 – 10 เปอร์เซ็นต์ (โดยปริมาตร)<br><b>หมายเหตุ</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>แนะนำให้อุณหภูมิของการผสมระหว่างส่วนผสม เอ และส่วนผสม บี ไม่น้อยกว่า 15 องศาเซลเซียส มิฉะนั้นอาจต้องใช้ตัวทำละลายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความหนืดที่ต้องการ</li><li>การเติมตัวทำละลายมากเกินไปอาจทำให้ความต้านทานทานการไหลต่ำและการแข็งตัวช้าลง หากต้องการใช้ตัวทำละลายเพิ่มเติม “ ควรเติมหลังจากการผสมสองส่วนประกอบแล้ว ”</li><li>เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเก็บส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องที่ยังมีสีอยู่</li></ul>                            |  |                                                                                      |  |  |
| ขนาดบรรจุ                          | <b>1 แกลลอน บรรจุ 3.000 ลิตร</b><br>ส่วนผสม เอ 2.400 ลิตร<br>ส่วนผสม บี 0.600 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>5 แกลลอน บรรจุ 18.925 ลิตร</b><br>ส่วนผสม เอ 15.140 ลิตร<br>ส่วนผสม บี 3.785 ลิตร |  |  |
| ข้อควรระวังและการเก็บรักษา         | <ul style="list-style-type: none"><li>ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง</li><li>เก็บให้ห่างมือเด็ก</li><li>ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้ถูกแสงแดด</li><li>ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บตามข้อบังคับของประเทศ ควรเก็บภาชนะให้อยู่ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากแหล่งความร้อนและการจุดระเบิด ภาชนะบรรจุต้องปิดอย่างแน่นหนา</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                      |  |  |
| สุขภาพและความปลอดภัย               | <ul style="list-style-type: none"><li>กรุณาปฏิบัติตามคำเตือนที่แสดงบนภาชนะ ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศดี ห้ามหายใจ หรือ สูดดมไอเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง หากมีการหกใส่ผิวหนัง ควรล้างออกทันทีด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม เช่น สบู่ และน้ำ หากเข้าดวงตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที และขอรับการรักษาทางการแพทย์ทันที</li><li>สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ระบุไว้ในข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ <a href="http://www.beger.co.th">www.beger.co.th</a>, <a href="mailto:marketing@beger.co.th">marketing@beger.co.th</a></li></ul>                                                                                                                              |  |                                                                                      |  |  |

### การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

### ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : เมษายน 2568  
 หน้าที่ : 2 จาก 2

### DESCRIPTION

Beger Rust Guard is a high-performance, two-component epoxy-based coating designed for versatile use as both a primer and topcoat. It offers outstanding durability and superior anti-corrosion protection.

### FRATUES AND BENEFITS

Beger Rust Guard is anti-corrosion primer with good adhesion, anti-corrosion properties and suitable for steel, stainless steel, aluminum, zinc, and galvanized steel.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Water resistance</b>    | Excellent |
| <b>Abrasion resistance</b> | Very Good |
| <b>Chemical resistance</b> | Good      |
| <b>Solvent resistance</b>  | Good      |
| <b>Flexibility</b>         | Good      |

### PRODUCT DETAIL

|                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                                      | According to Catalog or RAL color              |
| <b>Solids (vol %)</b>                             | 85 ± 2                                         |
| <b>Flash point</b>                                | 39 ± 2 °C                                      |
| <b>Gloss</b>                                      | Semi Gloss                                     |
| <b>Pot life (30°C)</b>                            | 5 hours                                        |
| <b>Shelf Life (Under normal condition) (25°C)</b> | 24 months                                      |
| <b>Mixing ratio by volume</b>                     | 4 :1 Ratio (A to B)                            |
| <b>Recommended dry film thickness</b>             | 100-250 µm depending on system                 |
| <b>Substrate</b>                                  | Steel, galvanizing, aluminum, masonry          |
| <b>Application methods</b>                        | Airless or conventional spray, brush or roller |

| Substrate temperature         | 10°C      | 23°C      | 40°C      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Touch dry</b>              | 5 hrs.    | 4 hrs.    | 3 hrs.    |
| <b>Hard dry</b>               | 24 hrs.   | 12 hrs.   | 4 hrs.    |
| <b>Cured</b>                  | 14 days.  | 7 days.   | 2 days.   |
| <b>Dry to recoat, minimum</b> | 48 hrs.   | 14 hrs.   | 5 hrs.    |
| <b>Dry to recoat, maximum</b> | Extended* | Extended* | Extended* |

**NOTE :** \* Please contact the technical support department.

The given data must be considered as guidelines only. The actual drying time/times before recoating may be shorter or longer, depending on film thickness, ventilation, humidity, underlying paint system, requirement for early handling and mechanical strength etc. A complete system can be described on a system sheet, where all parameters and special conditions could be included.

### FILM THICKNESS AND COVERAGE

| Film thickness and spreading rate                     | Minimum | Typical | Maximum |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Film thickness, dry (µm) / Coat</b>                | 100     | 125     | 250     |
| <b>Film thickness, wet (µm)</b>                       | 120     | 150     | 295     |
| <b>Theoretical spreading rate (m<sup>2</sup>/l)</b>   | 8.50    | 6.80    | 3.40    |
| <b>Theoretical spreading rate (m<sup>2</sup>/USG)</b> | 25.50   | 20.40   | 10.20   |

### CONDITION DURING APPLICATION

- The temperature of the substrate should be above 10°C and at least 3°C above the dew point of the air, with temperature and relative humidity measured in the vicinity of the substrate. Good ventilation is required in confined areas to ensure proper drying.
- Relative humidity should not exceed 85% during application and curing, as premature exposure to early condensation and rain may cause changes in color and gloss.

### DISCLAIMER

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

### TECHNICAL DATA SHEET

Edition : April 2025

Page : 1 to 2

### APPLICATION SYSTEM

#### Exterior

|                                  |        |                    |                 |
|----------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| <b>Primer</b> : Beger Rust Guard | 1 Coat | Dry Film thickness | 150 Micron/Coat |
| <b>Topcoat</b> : Beger Durathane | 2 Coat | Dry Film thickness | 50 Micron/Coat  |

#### Interior

|                                              |        |                    |                 |
|----------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| <b>Primer and TopCoat</b> : Beger Rust Guard | 2 Coat | Dry Film thickness | 150 Micron/Coat |
|----------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|

### SURFACE PREPARATION

All surface should be clean and free from contaminants. The surfaces should be assessed and treated in accordance with ISO 8504

**Bare steel** : Surface preparation shall be carried out using power tool cleaning to a minimum standard of St3, ensuring complete removal of mill scale in accordance with ISO 8501-1:2007. For enhanced coating performance, superior surface preparation such as abrasive blasting to Sa 2½ is recommended.

**Shop primed steel** : Primed surfaces, including those with shop primer, must be completely dry, clean, and free from any damage or surface contaminants

**Coated surfaces** : Clean, dry, and undamaged compatible primer. For maintenance, WJ-3 (NACE No. 5 / SSPC-SP 12) or hand tool or power tool cleaning to a minimum requirement of St2 for rusted areas.

**Other surfaces** : Please contact the technical support department.

### APPLICATION EQUIPMENT GUIDELINES

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Air Spray and Airless Spray</b> | : Recommended                                     |
| <b>Brush</b>                       | : Recommended for stripe coating and small areas. |
| <b>Roller</b>                      | : Recommended for stripe coating and small areas. |

### GUIDING DATA AIRLESS SPRAY

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Pressure at nozzle</b> | : 12-15 MPa (1800-2200 PSI)               |
| <b>Nozzle tip</b>         | : 0.38-0.43 mm. (15-17 thou)              |
| <b>Filter</b>             | : Check to ensure that filters are clean. |

### APPLICATION

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Mixing ratio (volume)</b> | : Mix 4 parts of Component A thoroughly with 1 part of Component B. |
| <b>Thinner/Cleaner</b>       | : Beger Thinner M-68                                                |
| <b>Dilute with Thinner</b>   | : 0 - 10% (By Volume)                                               |

#### Note :

- The temperature of the mixture of base and curing agent is recommended to be at least 15°C, otherwise extra solvent may be required to obtain correct viscosity.
- Too much solvent results in lower sag resistance and slower cure. If extra solvent is necessary, this should be added after mixing of the two components.

### PACKAGE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>1 Gallon 3.000 L</b> | <b>5 Gallon 18.925 L</b> |
| Part A: 2.400 L         | Part A: 15.140 L         |
| Part B: 0.600 L         | Part B: 3.785 L          |

### STORAGE AND HANDLING

- Keep out of reach of children.
- Handle with care. Stir well before use.
- The product must be stored in accordance with national regulations. Storage conditions are to keep the containers in a dry, cool, well ventilated space and away from source of heat and ignition. Containers must be kept tightly closed.
- Do not use or keep near heat, sparks, flame or other source of ignition and direct sun light.
- Keep away from water during application.

### HEALTH AND SAFETY/HEALTH

- Please observe the precautionary notices displayed on the container. Use under well ventilated conditions. Do not breathe or inhale mist. Avoid skin contact. Spillage on the skin should immediately be removed with suitable cleanser, soap and water. Eyes should be well flushed with water and medical attention sought immediately.
- For detailed information on the health and safety hazards and precautions for use of this product, we refer to the Material Safety Data Sheet. Visit our website at [www.beger.co.th](http://www.beger.co.th), e-mail: [marketing@beger.co.th](mailto:marketing@beger.co.th)

### DISCLAIMER

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

### TECHNICAL DATA SHEET

Edition : April 2025

Page : 2 to 2