



เบเยอร์ วูดสเดน ซูพรีม

สีย้อมไม้และรักษาเนื้อไม้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ วูดสเดน ซูพรีม คือสีย้อมไม้ชนิดฟิล์มสีโปร่งใสชนิดเงาและกึ่งเงา เหมาะสำหรับทาภายในและภายนอก มีส่วนผสมของซูเปอร์เรซิน โดยพัฒนาจากเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ฟิล์มสีมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ เนื่องจากฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถทนต่อการหดหรือขยายตัวของไม้ตามธรรมชาติได้ดี จึงปราศจากปัญหาการรลอก แดง พอง เบเยอร์ วูดสเดน ซูพรีม มีส่วนผสมของเม็ดสีที่มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV ได้เป็นพิเศษ จึงสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ละลายไม้ได้อย่างงดงาม		
คุณสมบัติการใช้งาน	: สำหรับงานภายนอกและภายใน ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตได้ดี : ป้องกันเนื้อไม้ไม่ให้เปลี่ยนสีเมื่อถูกแสงแดด : ใช้งานง่าย สะดวก และง่ายต่อการบำรุงรักษา : สูดกลื่นอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม : ฟิล์มสีโปร่งใส ไม้กลายเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม : ฟิล์มสีโปร่งใส ไม้กลายเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการดูดซึมของน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ และยังคงปล่อยให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องไม้จากเชื้อราและเชื้อรา แต่ยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและเชื้อราอีกด้วย		
การใช้งาน	: ใช้กับไม้เนื้อแข็ง เช่น ฝาผนังบ้าน รั้ว ระแนงไม้ ประตู ราวบันได ศาลา หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none">ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอนความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอนทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม/ลิตร)	0 0 60	0 0 80	0 0 พื้นที่การใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อไม้และวิธีการเคลือบสี
: สีที่ทาออกมาจะได้ความอ่อนแก่ ขึ้นอยู่กับสีเดิมของเนื้อไม้ หากไม่แน่ใจควรลองทาบนเนื้อไม้เล็กๆก่อน			
คุณสมบัติทางกายภาพ	: สีย้อมไม้ : เงาม , กึ่งเงา และ เคลือบใส : แคตตาล็อก " เบเยอร์ วูดสเดน ซูพรีม " : 0.85 - 0.95 : 1 - 2 ชั่วโมง : 6 - 8 ชั่วโมง : 24 ชั่วโมง : > 38 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	: อุปกรณ์ : ทินเนอร์ : สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : การเตรียมพื้นผิว : ข้อแนะนำ : แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่น : ทินเนอร์ เอ็ม-1199 (ใช้ทินเนอร์ เอ็ม-1199 ทำความสะอาดเครื่องมือทันทีหลังใช้งาน) : พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : พื้นผิวต้องแห้งปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เชื้อรา ตะไคร่น้ำ ไขมัน : ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยาให้ใช้น้ำยาป้องกันไม้ที่มีส่วนผสมของมิทิกไซด์ทาให้ทั่ว ไม้ที่สัมผัสกับพื้นดินให้ใช้ยาป้องกันเชื้อราและปลวกที่เหมาะสม : ไม้ใหม่หากมียางไม้ ให้ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 เช็ดทำความสะอาดก่อน : ไม่เก่าที่เคยย้อมสี หรือเคลือบสี ต้องขัดบริเวณที่มีสารเคลือบสีที่เหลือน้อยออกให้หมด จนเห็นเนื้อไม้เดิม เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ : อดไปถูหรือรอยเท้าด้วยเบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ ทั้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด : ห้ามทาหรือหลังฝนตก หรือระหว่างอากาศชื้นผิดปกติ : คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา และหมั่นคนระหว่างทา : จุ่มสีและแปดแปรงให้หมด อย่าทาด้วยแปรงที่ชุ่มสี ควรลากแปรงตามแนวลายไม้ อย่าทาขวางแนวเส้น ระวังอย่าทาสีทับซ้อนกัน : สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ ยกเว้นในกรณี เมื่อทากลางแจ้ง หรือบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด หรือทาบนไม้เนื้อแข็งที่มีการดูดซึมน้อยในการทาที่เร็วแรก ควรผสมด้วย เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-1199 15-20% เพื่อช่วยให้สีย้อมไม้ เบเยอร์ ซูพรีม แทรกซึมเข้ายึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ดีขึ้น ในที่เย็นเกินไปสามารถทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ : โดยปกติจะทาสีเพียง 2 เที่ยว ไม่ภายนอกทา 3 เที่ยว เพื่อป้องกันเนื้อไม้จากแสงแดด สำหรับไม้ที่เคยทาเดิมมาแล้วไม่ควรทาเกิน 2 เที่ยว : ควรทาสีที่เย็นและบนพื้นงานให้ทั่วทุกด้าน ก่อนนำไปประกอบ และทาที่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อนำชิ้นงานไม้ไปติดตั้งแล้ว เพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอของเนื้อสี		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ		
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป : เก็บให้ห่างจากน้ำบริเวณที่มีความชื้น		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาโดยการทดลองและการประเมินผลที่ผ่านๆ มา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มกราคม 2563

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ วูดสเดน ซูพรีม